



СЕРТМАТ ЕООД

гр.София 1619, бул „Цар Борис III“ № 281; тел.: +359 889 644 227;
www.certmat.bg; E-mail: office@certmat.bg

Орган за сертифициране на строителни продукти

Разрешение № РОССП 25 от 29.09.2021г.

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 25-НУРВСПСРБ-4

Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ

с оценени характеристики, дадени в приложение към сертификата, предназначени за конструкции, изпълнени на място, или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения,

пуснат на пазара от

„ЗСК Девня“ АД

гр. Варна, р-н „Младост“ ПЗ, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62

и произвеждан в

Бетонов център на „ЗСК Девня“ АД

гр. Девня, Промислена зона

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 206:2013+A2:2021, БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021

Този сертификат заменя сертификат № 25-НУРВСПСРБ-4 от 27.11.2023 г., издаден за първи път на 21.01.2022 г. и остава валиден до 19.01.2028 г., при условие че производителят осигурява постоянно на характеристиките на продукта и условията на производството или производствения контрол не са изменени значително.

Управител
доц. д-р Любка Думанова



София, 20.01.2025 година

Този сертификат включва едно приложение от една страница, което е неразделна част от него



СЕРТМАТ ЕООД

гр.София 1619, бул „Цар Борис III“ № 281; тел.: +359 889 644 227;
www.certmat.bg; E-mail: office@certmat.bg

Орган за сертифициране на строителни продукти

Разрешение № РОССП 25 от 29.09.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценени характеристики на ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ от обхвата на сертификат № 25-НУРВСПСРБ-4/20.01.2025 г.

Фирмен идентификационен номер на състава	Означение на бетона	Показатели на оценените характеристики							
		Клас по якост на натиск	Клас по водонепропускливост	Клас по въздействие на околната среда	Клас по съдържание на хлориди	Клас по консистенция	Максимален размер на добавения материал, mm	Съдържание на свързващото вещество, вид и количество, kg/m ³	Водоциментно отношение
1	C8/10-C10,2-D _{max} 22-S2	C8/10	**	-	C10,2	S2	22,4	200 CEM I (II) 42,5 R	0,90
2	C12/15-X0-C10,2-D _{max} 22-S2	C12/15	**	X0		S2		250 CEM I (II) 42,5 R	0,76
3	C12/15-X0-C10,2-D _{max} 22-S3		**	X0		S3		250 CEM I (II) 42,5 R	0,76
4	C16/20-X0-C10,2-D _{max} 22-S2	C16/20	**	X0		S2		320 CEM I (II) 42,5 R	0,59
5	C16/20-X0-C10,2-D _{max} 22-S3		**	X0		S3		320 CEM I (II) 42,5 R	0,59
6	C20/25-XC1-C10,2-D _{max} 22-S2	C20/25	*	XC1		S2		350 CEM I (II) 42,5 R	0,57
7	C20/25-XC1-C _w 0,8-C10,2-D _{max} 22-S3		C _w 0,8 ¹⁾	XC1		S3		380 CEM I (II) 42,5 R	0,53
8	C25/30-XC2-C10,2-D _{max} 22-S2	C25/30	*	XC2		S2		390 CEM I (II) 42,5 R	0,49
9	C25/30-XC2-C _w 0,8-C10,2-D _{max} 22-S3		C _w 0,8 ¹⁾	XC2		S3		395 CEM I (II) 42,5 R	0,48
10	C25/30-XC2-C _w 0,8-C10,2-D _{max} 22-S3		C _w 0,8 ¹⁾	XC2		S3		400 CEM I 42,5 N-SR	0,45
11	C30/37-XC4, XD1-C10,2-D _{max} 22-S2	C30/37	*	XC4, XD1		S2		410 CEM I (II) 42,5 R	0,49
12	C30/37-XC4, XD1-C _w 1,0-C10,2-D _{max} 22-S3		C _w 1,0 ¹⁾	XC4, XD1		S3		420 CEM I (II) 42,5 R	0,48
13	C35/45-XC4, XD1-C10,2-D _{max} 22-S2	C35/45	*	XC4, XD1		S2		450 CEM I (II) 42,5 R	0,44
14	C35/45-XC4, XD3-C _w 1,0-C10,2-D _{max} 22-S3		C _w 1,0 ¹⁾	XC4, XD3		S3		455 CEM I (II) 42,5 R	0,44

* Характеристиката не е оценена

** Характеристиката се дефинира за бетони с по-висок клас по якост на натиск и/или за по-ниско водоциментно отношение

¹⁾ C_w – оценени чрез изпитване; C_w – оценени по т. NA.9.5 алинея NA.(6) на БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021.

Управител

доц. д-р Любка Думанова



София, 20.01.2025 година

Този сертификат включва едно приложение от една страница, което е неразделна част от него